



INFORMACIÓN GENERAL

Base selladora de imprimación 2K (de dos componentes) de color neutro formulada para ofrecer un excelente flujo y uniformidad de color. Para usar como sellador de imprimación. Debe combinarse con cinco (5) tóneres CPS para crear una gran variedad de imprimadores de color.



1. COMPONENTES

- 99998 Base selladora de uretano CPS
- CPS 1-5 Tintas de alta opacidad CPS
- 171 Reductor rápido
- 172 Reductor medio
- 173 Reductor lento
- 174 Reductor muy lento
- 171HP Reductor rápido de alto rendimiento
- 172HP Reductor medio de alto rendimiento
- 173HP Reductor lento de alto rendimiento
- 174HP Reductor muy lento de alto rendimiento
- X01 Reductor rápido de bajo VOC
- X02 Reductor medio de bajo VOC
- LVBF100 Reductor rápido de bajo VOC
- LVBM100 Reductor medio de bajo VOC
- LVBS100 Reductor lento de bajo VOC
- HPC0 Activador lento
- HPC1 Activador medio
- HPC2 Activador rápido



2. PROPORCIÓN DE MEZCLA

Para una mezcla adecuada, DEBEN utilizarse los tóneres CPS. Mezcle tres (3) partes de base 99998 con una (1) parte del tóner CPS 1 a 5 para crear el color deseado. Luego, active y reduzca la mezcla según la aplicación

COMO SELLADOR DE IMPRIMACIÓN: 4:1:10-25 % (por volumen)

Mezcle cuatro (4) partes de 99998 de color mezclado con una (1) parte de activador HPC0, HPC1 o HPC2 y reduzca de un 10 % a un 25 % con los solventes o reductores que se indican más arriba

Reglas que cumplen con VOC de EE. UU./Canadá:

- Para el cumplimiento de VOC 4,6 utilice los reductores serie 170 o 170HP
- Para el cumplimiento de VOC 2,8 utilice los reductores de bajo VOC: Reductores serie X01, X02 o LVB100



3. VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA A 77 °F (25 °C)

- 1-2 h



4. LIMPIEZA

- Utilice los reductores de reacabado Valspar que se indican más arriba (verifique las regulaciones locales)



5. ADITIVOS

- N/C



6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Sobre metal desnudo aplique imprimadores anticorrosivos según las indicaciones de las hojas de datos y deje secar conforme las instrucciones antes de aplicar 99998
- Sobre sustratos previamente pintados, raspe bien con papel de lija de grano 400-600. Luego, limpie con un paño con limpiadores de superficie de re acabados Valspar 155 o 170

7. CAPAS DE ACABADO

- N/C



8. NOTAS TÉCNICAS

- N/C



9. SUSTRATOS

- Superficies pintadas previamente preparadas de manera adecuada
- Acabados OEM debidamente preparados
- Recubrimientos electrónicos OEM debidamente preparados
- Imprimadores/selladores Valspar 2K
- Imprimador autograbante SE88 1K



10. APLICACIÓN

- Rocíe una (1) o dos (2) capas húmedas medianas con 50 % de traslapo
- NOTA:** No rocíe cuando la temperatura de la superficie está por debajo de 50 °F (10 °C).



11. TIEMPOS DE EVAPORACIÓN/SECADO

SECADO AL AIRE A 77 °F (25 °C)

	HPC0	HPC1	HPC2
Evaporación entre capas	15-20 min	10-15 min	10-15 min
Sin polvo	10-15 min	7-12 min	5-10 min
Para acabado	45 min	30 min	30 min



12. CURADO INFRARROJO

- Consulte información sobre curado infrarrojo



13. MONTAJE DE LA PISTOLA



PISTOLA CONVENCIONAL	
Alimentación por gravedad	1,6-2,0 mm
Alimentación por sifón	1,8-2,0 mm
HVLP	
Alimentación por gravedad	1,3-1,6 mm

PRESIONES DE AIRE

Convencional en la pistola	
Alimentación por gravedad	30-40 psi (2,0-2,8 bar)
Alimentación por sifón	30-35 psi (2,0-2,5 bar)
ENTRADA DE AIRE HVLP	30 psi (2,0 bar)
Consulte la información del fabricante de la pistola pulverizadora	



14. DATOS FÍSICOS

CONSULTE LA PÁGINA 2

Si se utiliza según las instrucciones, este producto ha sido diseñado para cumplir con la norma nacional de EE. UU. y Canadá de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para recubrimientos de re acabados de automóviles. Antes de utilizar, compruebe el cumplimiento conforme a las reglas estatales y locales relacionadas con la calidad del aire. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir solo como guía general. Valspar no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Ante cualquier defecto de este producto, su única reparación será el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso del precio de compra, según nuestro criterio.



14. DATOS FÍSICOS (Continuación)

PARA EE. UU./Canadá (cumplimiento de 4,6/2,8 LB./GAL)

DATOS REGLAMENTARIOS DE RTS	4:1:10 %-25 %		4:1:10 %-25 %	
	(Reductores serie 170 o 170HP)		(Reductores serie X01, X02 o LVB100)	
	LB./GAL.	g/l	LB./GAL.	g/l
VOC real	4,3 máx.	525 máx.	2,1 máx.	255 máx.
VOC regulatorio (menos agua y menos solventes exentos)	4,6 máx.	550 máx.	2,8 máx.	340 máx.
Densidad	10-12	1200-1440	10-12	1200-1440
	% EN PESO	% EN VOL.	% EN PESO	% VOL.
Contenido total de sólidos	50-60	35-45	50-60	35-45
Contenido volátil total	40-50	55-65	40-50	55-65
Agua	0	0	0	0
Contenido de compuestos exentos	5-15	5-15	25-35	25-35
Categoría de recubrimiento	Sellador de imprimación			

NOTA: Las regulaciones estadounidenses/canadienses permiten el uso de compuestos exentos para los cálculos de VOC.

PARA EL RESTO DEL MUNDO (fuera de EE. UU. y Canadá):

DATOS REGLAMENTARIOS DE RTS	4:1:10 %-25 %	
	(Reductores serie 170 o 170HP)	
	LB./GAL.	g/l
VOC	5,5 máx.	660 máx.
Densidad	10-12	1200-1440
	% EN PESO	% EN VOL.
Contenido total de sólidos	50-60	35-45
Contenido volátil total	40-50	55-65
Agua	0	0
Categoría de recubrimiento	Sellador de imprimación	

NOTAS

Si se utiliza según las instrucciones, este producto ha sido diseñado para cumplir con la norma nacional de EE. UU. y Canadá de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para recubrimientos de reacabados de automóviles. Antes de utilizar, compruebe el cumplimiento conforme a las reglas estatales y locales relacionadas con la calidad del aire. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir solo como guía general. Valspar no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Ante cualquier defecto de este producto, su única reparación será el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso del precio de compra, según nuestro criterio.